



# BAQUELITE LIZ

BAQUELITE LIZ, S.A.  
Gândara dos Olivais – Apartado 464 – 2416 – 904 Leiria (Portugal)  
Telef. 244 860 250 – Telefax 244 881 605  
E-mail: [comercial@baquelite.com](mailto:comercial@baquelite.com)  
Web: <http://www.baquelite.com>

## Mangueira F Cristal Especificação Técnica

Mangueira que se destina ao transporte de água com pressão baixa a moderada para rega. Resistente à generalidade dos produtos químicos, com a excepção de gorduras, detergentes, hidrocarbonetos e solventes orgânicos.

- Dureza a 20°C: 80-85 Sh.A
- Temperatura de funcionamento: -20 a +40°C
- Temperatura de rotura a frio: < -25°C
- Resistência à luz: 6 (Escala 1-8)
- Tolerancia do diâmetro exterior médio:
  - Diâmetro igual ou inferior a 25mm: ±0,5mm
  - Diâmetro superior a 25mm: ±1,0mm
- Tolerancia da espessura: de -0,1 a +0,2mm
- Aptidão para contacto com alimentos: Não testada

*Gamas dimensionais para as medidas mais habituais:*

Medidas nominais	Diâmetro exterior	Espessura	Medidas nominais	Diâmetro exterior	Espessura
3x5	4,5-5,5	0,9-1,2	9x12	11,5-12,5	1,4-1,7
4x6	5,5-6,5	0,9-1,2	9x13	12,5-13,5	1,9-2,2
4x7	6,5-7,5	1,4-1,7	10x11	10,5-11,5	0,4-0,7
5x7	6,5-7,5	0,9-1,2	10x12	11,5-12,5	0,9-1,2
5x8	7,5-8,5	1,4-1,7	10x13	12,5-13,5	1,4-1,7
5x9	8,5-9,5	1,9-2,2	10x14	13,5-14,5	1,9-2,2
5,5x7,5	7,0-8,0	0,9-1,2	12x16	15,5-16,5	1,9-2,2
6x7	6,5-7,5	0,4-0,7	15x19	18,5-19,5	1,9-2,2
6x8	7,5-8,5	0,9-1,2	19x24	23,5-24,5	2,4-2,7
6x9	8,5-9,5	1,4-1,7	23x25	24,0-26,0	0,9-1,2
7x8	7,5-8,5	0,4-0,7	25x32	31,0-33,0	3,4-3,7
7x9	8,5-9,5	0,9-1,2	32x36	35,0-37,0	1,9-2,2
7x10	9,5-10,5	1,4-1,7	35x39	38,0-40,0	1,9-2,2
7x11	10,5-11,5	1,9-2,2	35x43	42,0-44,0	3,9-4,2
7,5x9,5	9,0-10,0	0,9-1,2	37x45	44,0-46,0	3,9-4,2
8x9	8,5-9,5	0,4-0,7	40x44	43,0-45,0	1,9-2,2
8x10	9,5-10,5	0,9-1,2	40x48	47,0-49,0	3,9-4,2
8x11	10,5-11,5	1,4-1,7	42x46	45,0-47,0	1,9-2,2
8x12	11,5-12,5	1,9-2,2	50x56	55,0-57,0	2,9-3,2
9x10	9,5-10,5	0,4-0,7			

Leiria, 29 de Julho de 2014

41-01

Visite-nos em [www.baquelite.com](http://www.baquelite.com)